

MOMENT UNIVERSAL CLASSIC

Adeziv de contact pe bază de solvent

CARACTERISTICI

- Putere mare de lipire
- Lipitura obținută este de tip elastic
- Rezistență la temperaturi ridicate
- Rezistență mare la frecare
- Rezistență la îmbătrânire
- Rezistență sporită la apă, acizi și baze diluate

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru lipiri combinate de materiale lemnoase cu plăci aglomerate (PAL, PFL etc.), cauciuc, piele, pânză, plută, PVC dur, material expandat spongios, metal etc. Nu se recomandă pentru polietilenă, polistiren expandat, PVC plastifiat și piele sintetică.

Se recomandă pentru:

- montarea plăcilor insonorizante, plăci din materiale plastice și dale de orice fel;
- aplicarea furnirului pe canturi drepte sau curbate;
- etanșarea canturilor, ca protecție contra umezelii și intemperiei, pentru lemn masiv și placaj și pentru lipirile benzilor de etanșare.



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele trebuie să fie uscate, degresate și desprăfuite. Plăcile aglomerate, metalele etc. se vor curăța cu solvenți uzuali (neofalină). Suprafețele metalice se vor sabla pentru o mai mare aderență. Înaintea lipirii, materialele vor fi acclimatizate conform indicațiilor firmelor producătoare, iar suprafețele lăcuite se vor șlefui. Pe materialele cu pori mari sau cele absorbante adezivul se va aplica de mai multe ori.

MOD DE APLICARE

Adezivul se aplică omogen cu șpaclul pe ambele suprafețe de lipit, mai ales pe margini. Adezivul nu se va dilua. Se așteaptă până la uscarea peliculei de adeziv (nu trebuie să fie lipicioasă la atingerea cu mâna), cca. 15 minute, și se presează puternic. Timpul deschis (timpul în care încă se mai poate efectua lipirea după aplicare): max. 60 min. Se potrivesc exact părțile de lipit. După aplicarea adezivului și îmbinarea suprafețelor, corectarea nu mai este posibilă. Acționează imediat. Pentru o lipire sigură nu este importantă durata ci presiunea apăsării. Se va apăsa începând cu mijlocul pentru a evita formarea unor incluziuni de bule de aer. Rezistența finală se atinge după 3 zile. Presiunea minimă de apăsare este de 0,5 N/mm².

RECOMANDĂRI

Se va lucra la o temperatură a încăperii de +18°C până la +25°C. Temperaturile ridicate grăbesc, cele scăzute încetinesc evaporarea solventului. Rezistent până la temperaturi de +110°C. Curățați uneltele cu benzină sau alcool. Nu este recomandat pentru polistiren, polietilenă, polipropilenă. După folosire, ambalajele trebuie închise. Resturile de material nu se aruncă în rețeaua de canalizare. Produsul conține solvent care poate forma un amestec inflamabil de vapori. Inhalarea pe timp îndelungat poate duce la probleme respiratorii. În timpul aplicării adezivului este interzisă efectuarea unor operațiuni care produc scântei și flacără (de ex. sudare, fumat, utilizarea instalațiilor electrice). Adezivul este foarte inflamabil! A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Inspirarea îndelungată a vaporilor adezivului poate dăuna sănătății. Se poate folosi doar în încăperi bine aerisite, respectiv în aer liber.



DATE TEHNICE

Bază:	solvent
Vâscozitate:	clei
Culoare:	alb-crem
Timp deschis:	aprox. 10-30 minute
Temperatură de prelucrare:	> + 5°C
Consum:	200 – 300 g/m ²

ICECON București - Agreement tehnic nr. 016-04/1062-2010

DEPOZITARE

A se depozita în zone răcoroase bine ventilate, ferit de surse de căldură sau foc.

Produsul este rezistent la îngheț. Se recomandă totuși depozitarea la temperaturi pozitive.

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricației.

AMBALARE

Tub din metal 50 ml
Tub din metal 120 ml
Cutie din metal 800 ml
Cutie din metal 5 kg