

MOMENT FIX WOOD

Adeziv de lemn pe bază de dispersie cu lipire instantanee

CARACTERISTICI

- Lipire instantanee, fără solvent
- Se usucă transparent
- Nu necesită fixare suplimentară
- Aderență ridicată (în special la aplicațiile lemn pe lemn)
- Se poate vopsi după uscare
- Pentru umplerea rosturilor de max. 5 mm
- Se aplică la temperaturi mai mari de +10°C
- Miros scăzut

DOMENII DE UTILIZARE

Lipește instant, fără fixare suplimentară, suprafețe din lemn și nu numai.

- Ideal pentru aplicații verticale.
- Aderă pe suprafețe precum: lemn, ceramică, beton, PFL (plăci fibrolemnoase), gips carton, placaj, MDF, polistiren, cărămidă, piatră, PVC, majoritatea materialelor plastice*.
- Una dintre suprafețe trebuie să fie absorbantă.
- Este ideal pentru diferite aplicații atât la interior cât și la exterior.

* Se recomandă testarea în prealabil a materialelor plastice. Nu aderă pe polietilenă și polipropilenă.



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele pe care se aplică produsul trebuie să fie curate, degresate și desprăfuite. Lemnul special, cum ar fi teak-ul, se poate spăla eventual cu o soluție obișnuită.

Umiditatea lemnului trebuie să fie de 8 până la 12% CM. O umiditate mai mare prelungește timpul de întărire.

MOD DE APLICARE

- Se aplică adezivul pe una dintre suprafețe:
 - 1) în puncte, în cazul suprafețelor denivelate;
 - 2) în linii curbe pentru aderență inițială cu suprafețe mari;
 - 3) în linii drepte pentru suprafețe mici. La exterior se aplică adezivul în linii drepte verticale.



- Se pun în contact suprafețele și se presează timp de 10 sec.
- Suprafețele se pot re poziționa timp de 5-10 minute.
- Moment Fix Wood se poate aplica și cu o spatulă cu dinți.
- Nu se recomandă aplicarea adezivului la temperaturi mai mici de +10°C.

RECOMANDĂRI

- Curățați uneltele imediat după folosire cu apă rece.
- Adezivul întărit se curăță mai ușor dacă este înmuiat prealabil în apă.
- După utilizare, dacă mai rămâne adeziv în recipient se recomandă ca acesta să fie închis.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

DATE TEHNICE

Bază de materie primă:	dispersie
Densitate:	1 g/cm ³
Rezistență la temperatură:	-20°C până la +70°C
Timp deschis:	aprox. 15 min.
Temperatură de prelucrare:	+10°C până la +40°C
Capacitatea de umplere a rosturilor:	max. 5mm
Aderență inițială:	4 până la 6 g/cm ²
Rezistență finală:	3 până la 6 N/mm ²
Timp de uscare finală	48 h
Consum pe suprafețe plane	aprox. 300 g/m ²
Contrații	aprox. 45 %


ICECON București - Agreement tehnic nr. 016-04/1212-2011

DEPOZITARE

A se depozita în spații uscate și răcoroase, până la 12 luni în recipient sigilat. A se evita contactul direct cu căldura, flacăra deschisă și scântele. Deoarece produsul conține apă, se recomandă ferirea acestuia de îngheț.

AMBALARE

Tub de 100 g și 500 g.



Adezivi pentru lemn

QUALITY FROM **Henkel**